Version 2.0.0
Überarbeitet am 01.07.2022

Produktdatenblatt

Mehrschichtparkettelemente nach EN 13489:2017 zur Verwendung als Fußbodenbelag in Innenräumen mit umlaufender Nut+Feder Verbindung (ab 5,00 m Länge: längsseitige Nut+Feder), mit längsseitiger V-Fase zur Betonung des Dielencharakters.

Produkt	Stärke	Nutzschicht	Mittellage	Rücklage
Gutsboden	18 mm	5 mm Sägeschnittlamelle	8 mm Fichte Rift	Sägeschnittlamelle 5 mm Hartholz bei Harthölzern 5 mm Nadelholz bei Nadelhölzern

Dimension:
Breite: Mischbreite (Eiche 185 - 335 mm / 365 - 455 mm, Douglasie 215 - 395 mm)
Länge: 4030 - 8050 mm

Holzfeuchtegehalt:
7 +/- 2 %

Oberfläche:
glatt, gebürstet, 3D gebürstet, gesägt, Emozioni, Storico, handgehobelt mit wohnfertig-objekttauglicher Ölbehandlung

Lagerung:
in trockenen, geschlossenen Räumen; die Verpackung darf erst bei der Verlegung entfernt werden

Verlegung:
Mittels vollflächiger Verklebung oder schwimmend. Bei Verlegung auf Fußbodenheizung ist eine vollflächige Verklebung unter Beachtung der spezifischen Aufheizvorschriften Pflicht! Offensichtlich beschädigte oder fehlerhafte Dielen dürfen nicht verlegt werden!
Beachten Sie die TRAPA Verlegeanleitungen.

Voraussetzungen:
Unterboden geeignet für Verlegung von Holzböden nach DIN Normen. Restfeuchte des Unterbodens max. 2 % für Zementestriche, 0,5 % für Anhydritestriche. Achtung: Auch die Restfeuchte der Wände darf 2 % nicht überschreiten.
Umgebungsklima: Luftfeuchtigkeit 40 - 60 %, Temperatur min. 15 °C

Erstpflege verpflichtend:
Nach den Ausbesserungsarbeiten der Maler, nach Abschluss der Elektrikerarbeiten und Einbau der Türen erfolgt die Erstpflege mit TRAPA Erstpflegeöl laut Pflegemitteltabelle. TRAPA Naturholzböden werden werkseitig wohnfertig ausgeliefert. Kratzer und Scheuerstellen nach dem Einbau durch diverse Fertigstellungsarbeiten sind bei Naturoberflächen anfangs allerdings nicht sichtbar und nur durch eine Erstpflege dauerhaft zu beseitigen.

Werterhaltung:

Für die Werterhaltung der Böden muss die Luftfeuchtigkeit konstant den Normwerten (40 - 60 %) entsprechen. Dies gilt auch in unbewohnten Räumen um Rissbildung, Quellung des Holzes, strukturelle Schäden usw. zu vermeiden. Reinigung entsprechend der Pflegeanleitung mit TRAPA Holzbodenseife, Auffrischung mit TRAPA Erstpflegeöl. Detaillierte Erläuterungen finden Sie in der TRAPA Pflegeanleitung oder auf www.trapa.at.

Werkstoff Holz:

Holz ist ein Naturprodukt, jedes Stück Holz ist aufgrund seiner gewachsenen Struktur und Maserung so einzigartig und unverwechselbar wie das Gesicht eines Menschen. Mit seiner Wärme, Vielfalt und Natürlichkeit übt das Naturprodukt Holz auf den Menschen einen besonderen Charme aus, der vor allem in Wohnräumen gut zur Geltung kommt.
Holz ist kein normierbares Instantprodukt und durch keinen anderen Werkstoff gleichwertig zu ersetzen. Jedes Holz weist typische hell-dunkel bzw. Farbunterschiede auf und der Farbton verändert sich im Laufe der Zeit mit dem UV-Licht der Sonne. Musterdielen können daher keinesfalls als 100 %ige Referenz für Farbe und Struktur verwendet werden.

CE

22
NB 1322

TRAPA GmbH | Uferstraße 23 | 4801 Traunkirchen | Austria

EN 14342:2013
Mehrschichtparkett Typ 4 nach EN 13489:2017 zur Verwendung als Fußbodenbelag in Innenräumen gemäß gültiger Normen, sowie TRAPA Verlege- und Pflegeanleitung.

LE Nr. 0422DE

Brandverhalten	C_{fl}-s1
Formaldehydemission	Klasse E1
Pentachlorphenolemission	$\leq 5x10^{-6}$
Abgabe anderer gefährlicher Stoffe	NPD
Bruchfestigkeit	NPD
Gleitwiderstand	NPD
Dauerhaftigkeit	Klasse 1
Wärmeleitfähigkeit	0,16 W/mK

Sortierungsbeschreibung Gutsboden nach EN 13489:2017

Oberseite		
Freie Sortierung nach EN 13489:2017		
Holzart **Botanische Bezeichnung** **Herkunft**	**Eiche** **quercus petraea, quercus robur** **Europa**	**Douglasie** **pseudotsuga menziesii** **Europa**
Sortierung	Tradition	astig
Gesunder Splint	nicht zulässig	zulässig
Äste fest verwachsen	zulässig	zulässig
Durchfalläste gekittet	zulässig	zulässig
Risse	zulässig (gekittet)	zulässig (gekittet)
Markstrahlen	zulässig	-
Rindeneinwuchs	zulässig	nicht zulässig
Blitzrisse	nicht zulässig	nicht zulässig
Faserneigung	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall	nicht zulässig	nicht zulässig
Gesunder Kern	zulässig	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig
Harzgallen	-	vereinzelt zulässig
Nicht sichtbare Teile		
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig sofern sie die Festigkeit und die Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.		

Geprüft und empfohlen IBR Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH Produkt überprüft auf VOC - Biozide - Schwermetalle und Radioaktivität

Rutschfest GS3 entspricht R12

PEFC PEFC/06-38-322

Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft

www.pefc.at

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

100% made in Austria